



KARATZIS

# AGROCROP EVOLUTION



## 500

### FILM ENRUBANNAGE

	FILM ENRUBANNAGE (5 COUCHES) (25μ)	FILM ENRUBANNAGE (5 COUCHES) (22μ)
CARACTERISTIQUE	FILM 500	FILM 500
MARQUE	AGROCROP EVOLUTION	AGROCROP EVOLUTION
EPAISSEUR (μ)	25μ	22μ
FABRICATION	BLOW	BLOW
COULEUR	VERT CLAIR, VERT FONCE, BLANC, NOIR	VERT CLAIR, VERT FONCE, BLANC, NOIR
MATIERE PREMIERE	LLDPE	LLDPE
LONGUEUR DE LA BOBINE (M)	1800	2000
HAUTEUR DE LA BOBINE (CM)	50	50
POIDS DE LA BOBINE (KG) +/-5%	19,80	19,80
NBRE DE BOBINES/PALETTE	48	48

#### INFORMATIONS TECHNIQUES UTILISATION DES FILMS

En 500 pendant le déroulement de la bobine et en tension, la hauteur du FILM doit être de 42 cm.



#### AUTRES SPÉCIFICATIONS

Film étirable coextrudé de 5 couches

Protection anti-UV jusqu'à 12 mois sous rayonnement solaire (soit 140 kLy, ou 180kLy avec option haute protection anti-UV)

Fabriqué en DE, certifié ISO 9001

Mecapelle Sàrl  
Route de Porrentruy  
10 2942 Alle

+41 32 471 23 92  
info@mecapelle.ch  
www.mecapelle.ch

